



Lac Oteluk Project – 2007er Bohrungen (Zusammenfassung)

Bohrloch Koordinaten	Gesteins- schicht	Von Meter	Bis Meter	Länge Meter	Head % Fe	Head % SiO2	DTWR %	CONC % Fe	CONC % SiO2
<i>Einige Zahlen wurden automatisch gerundet.</i>									
LO-S-1001 L210/1000E	2a	38,7	46,5	7,8	29,9	46,4	30,2	69,9	2,3
	2b	46,5	53,6	7,1	33,1	40,8	34,6	70,1	2,2
	2c	53,6	94,6	41,0	26,9	45,6	24,6	68,9	3,2
	Durchschnitt	38,7	94,6	55,9	28,1	45,1	26,6	69,2	2,9
LO-S-1002 L270S/500W	2c	23,0	41,2	18,2	28,2	43,7	24,4	70,6	1,6
LO-S-1003 L290/500w	2b	3,0	8,7	5,7	33,4	37,5	25,7	69,1	2,7
	2c	8,7	39,4	30,7	27,1	47,6	26,7	69,3	2,8
	3a	39,4	50,2	10,8	25,1	48,0	10,0	70,3	2,1
	3b	50,2	68,1	18,0	28,3	48,6	28,8	70,1	2,2
Durchschnitt	3,0	68,1	65,1	27,7	47,0	24,4	69,7	2,5	
LO-S-1004 L210S/1500E	2a	80,5	83,9	3,4	27,1	46,9	27,0	70,1	2,0
Bohrabbruch bei 83,9 Meter									
LO-S-1005 L210S/500E	2a	1,2	19,9	18,7	37,8	37,7	42,7	70,3	2,1
	2b	19,9	29,7	9,8	31,7	40,1	28,0	69,7	2,3
	2c	29,7	57,9	28,2	27,5	46,1	26,5	69,9	2,3
	Durchschnitt	1,2	57,9	56,7	31,6	42,3	32,1	70,0	2,2
LO-S-1006 L330S/00	2b	3,6	4,7	1,1	27,6	47,3	30,7	69,3	2,6
	2c	4,7	27,0	22,3	25,7	49,2	29,1	69,2	3,0
	3a	27,0	41,5	14,5	25,7	49,7	24,9	68,5	4,5
	Durchschnitt	3,6	41,5	37,9	25,8	49,4	27,6	69,0	3,6
LO-S-1007 L330S/500E	2a	1,7	5,9	4,2	36,4	34,8	41,3	68,6	2,8
	2b	5,9	17,7	11,8	32,1	44,2	36,9	69,8	2,5
	2c	17,7	41,4	23,7	25,4	47,7	26,8	69,3	3,1
	3a	41,4	47,5	6,1	26,1	48,1	25,1	68,0	5,8
	Durchschnitt	1,7	47,5	45,8	28,2	45,6	30,5	69,2	3,3
LO-S-1008 L310S/500E	2a	2,4	22,4	20,0	35,0	38,4	40,9	69,5	2,8
	2b	22,4	32,1	9,7	25,4	57,2	30,9	69,5	3,0
	2c	32,1	53,7	21,6	27,0	47,4	28,0	69,3	3,6
	Durchschnitt	2,4	53,7	51,3	29,8	45,8	33,6	69,5	3,2

Bohrloch Koordinaten	Gesteins- schicht	Von Meter	Bis Meter	Länge Meter	Head % Fe	Head % SiO2	DTWR %	CONC % Fe	CONC % SiO2
LO-S-1009 L310S/00	2c	6,6	33,0	26,4	26,4	46,7	26,5	66,7	5,4
	3a	33,0	43,0	10,0	25,6	47,1	25,6	67,6	5,0
	Durchschnitt	6,6	43,0	36,4	26,2	46,8	26,3	67,0	5,3
LO-S-1010 L210S/00	2c	32,4	53,0	20,6	28,0	43,4	22,8	70,7	1,7
LO-S-1011 L290S/00	2a	3,2	10,8	7,7	37,6	34,0	43,1	68,1	3,5
	2b	10,8	25,9	15,0	27,0	46,6	28,9	67,6	4,3
	2c	25,9	43,8	17,9	27,0	47,0	27,2	68,7	3,0
	3a	43,8	54,0	10,2	25,2	49,7	25,3	67,4	4,9
	3b	54,0	72,5	18,5	27,9	48,9	30,5	68,8	2,8
	Durchschnitt	3,2	72,5	69,3	28,2	46,4	29,9	68,3	3,6
LO-S-1012 L290S/500E	2a	7,5	19,5	11,9	32,1	41,8	31,0	69,1	2,5
	2b	19,5	47,7	28,3	33,9	40,2	39,0	68,6	3,0
	2c	47,7	72,5	24,7	26,2	47,1	25,4	67,2	4,4
	Durchschnitt	7,5	72,5	65,0	30,6	43,1	32,3	68,1	3,4
LO-S-1013 L230S/500W	2c	9,5	30,4	20,9	27,7	42,3	24,0	69,3	1,8
LO-S-1014 L50S/00	2c	10,5	38,1	27,6	27,6	43,9	25,9	70,1	2,1
	3b	38,1	59,3	21,2	28,9	48,6	28,5	69,2	3,0
	Durchschnitt	10,5	59,3	48,8	28,1	45,9	27,0	69,7	2,5
LO-S-1015 L50S/500E	2b	3,2	24,1	21,0	32,8	40,3	21,7	69,9	2,1
	2c	24,1	49,1	25,0	28,0	41,9	24,9	69,2	2,2
	Durchschnitt	3,2	49,1	45,9	30,2	41,2	23,5	69,6	2,2
LO-S 1016 L70S/01	2c	14,6	45,5	30,9	27,4	43,3	22,5	70,2	1,9
	3a	45,5	56,0	10,5	28,1	48,7	24,2	70,0	2,7
	Durchschnitt	14,6	56,0	41,4	27,6	44,7	23,0	70,1	2,1
LO-S-1017 L50S/1000E	2a	8,0	24,0	16,0	32,3	43,0	34,4	69,5	3,0
	2b	24,0	42,7	18,7	35,3	37,6	23,9	69,5	2,1
	2c	42,7	73,0	30,3	28,8	44,1	25,1	69,7	2,3
	3a	73,0	81,5	8,5	27,1	46,5	16,3	70,3	2,2
	3b	81,5	100,0	18,5	28,4	48,2	31,0	70,3	2,4
	Durchschnitt	8,0	100,0	92,0	30,5	43,6	26,8	69,8	2,4
LO-S-1018 L70S/500E	2b	2,8	26,3	23,5	34,2	40,4	19,3	69,9	2,9
	2c	26,3	58,0	31,7	28,2	42,9	28,4	69,9	2,2
	3a	58,0	76,4	18,4	27,0	48,7	21,7	69,0	2,0

Bohrloch Koordinaten	Gesteins- schicht	Von Meter	Bis Meter	Länge Meter	Head % Fe	Head % SiO2	DTWR %	CONC % Fe	CONC % SiO2
	Durchschnitt	2,8	76,4	73,6	29,8	43,6	23,8	69,7	2,4
LO-S-1019 L90S/02	2c	19,0	49,8	30,8	27,0	43,6	25,2	69,1	1,9
	3a	49,8	53,8	4,0	26,8	49,3	24,6	69,5	1,9
	3b	53,8	78,0	24,3	26,8	49,6	28,1	69,7	2,3
	Durchschnitt	19,0	78,0	59,0	26,9	46,5	26,4	69,4	2,1
LO-S-1020 L70S/1000E	2a	15,3	34,8	19,5	32,4	41,6	33,0	69,0	2,9
	2b	34,8	53,5	18,7	32,7	42,0	25,1	68,7	3,0
	2c	53,5	83,0	29,5	28,8	42,3	28,5	68,3	3,7
	3a	83,0	90,0	7,0	27,3	48,1	18,4	68,7	4,4
	3b	90,0	101,8	11,8	29,2	47,8	30,9	67,3	5,5
	Durchschnitt	15,3	101,8	86,5	30,4	43,3	28,3	68,4	3,7
LO-S-1021 L90S/1000E	2a	25,0	43,3	18,3	33,9	40,5	37,5	68,4	4,3
	2b	43,3	56,8	13,5	35,5	37,4	33,3	66,6	3,8
	2c	56,8	89,0	32,3	28,0	43,4	24,8	67,2	4,5
	3a	89,0	95,2	6,2	26,6	48,9	13,1	68,6	4,5
	3b	95,2	101,5	6,3	28,0	49,3	28,2	66,8	6,2
	Durchschnitt	25,0	101,5	76,5	30,6	42,6	28,7	67,5	4,4
LO-S-1022 L110S/00	2b	2,3	27,2	24,9	34,3	39,4	24,0	69,9	2,6
	2c	27,2	55,3	28,2	28,0	42,3	26,5	68,8	3,4
	3a	55,3	63,0	7,6	26,7	49,7	15,9	69,1	3,5
	3b	63,0	83,2	20,2	28,9	48,3	33,0	68,8	3,9
	3c	83,2	86,4	3,2	29,1	38,5	28,1	68,8	3,1
	Durchschnitt	2,3	86,4	84,1	30,0	43,4	26,4	69,2	3,3
LO-S-1023 L90S/500E	2b	0,8	31,5	30,7	33,9	40,0	23,9	70,0	2,5
	2c	31,5	58,2	26,7	29,1	43,1	26,3	68,8	3,3
	3a	58,2	60,8	2,5	27,3	47,9	20,6	68,0	4,6
	3b	60,8	85,4	24,6	29,8	54,0	28,1	75,4	4,6
	Durchschnitt	0,8	85,4	84,6	31,0	45,3	25,8	71,1	3,4
LO-S-1024 L110S/1000E	2a	11,7	27,4	15,8	32,5	41,1	34,6	66,9	5,7
	2b	27,4	43,1	15,7	35,7	35,8	40,0	66,7	5,7
	2b,2c	43,1	52,3	9,1	26,3	47,1	27,6	67,3	4,9
	2c	52,3	76,8	24,5	29,2	41,6	25,7	66,3	5,7
	3a	76,8	88,8	12,0	28,2	48,2	17,9	67,8	4,8
	3b	88,8	107,5	18,8	29,1	47,3	27,9	66,5	6,7
	Durchschnitt	11,7	107,5	95,8	30,4	43,1	29,2	66,8	5,7
LO-S-1025 L270S/500E	2a	3,0	31,1	28,1	34,0	39,7	38,3	68,7	3,6
	2b	31,1	37,6	6,6	36,4	36,6	40,7	68,0	3,9
	2b,2c	37,6	48,2	10,6	31,2	43,0	34,5	67,2	4,4

Bohrloch Koordinaten	Gesteins- schicht	Von Meter	Bis Meter	Länge Meter	Head % Fe	Head % SiO2	DTWR %	CONC % Fe	CONC % SiO2
	2c	48,2	66,0	17,7	26,4	45,7	22,7	66,7	4,8
	3a	66,0	77,2	11,2	26,7	48,9	22,9	65,1	7,2
	3b	77,2	80,9	3,7	21,1	47,6	25,2	65,4	5,8
	Durchschnitt	3,0	80,9	77,9	30,4	43,0	31,6	67,3	4,7
LO-S-1026 L230S/500E	2a	1,1	2,4	1,2	36,9	42,1	46,4	68,3	4,4
	2b	2,4	31,7	29,3	35,2	39,8	36,0	68,4	3,0
	2b,2c	31,7	38,0	6,3	26,6	46,4	29,5	66,4	4,8
	2c	38,0	56,6	18,6	27,1	45,1	28,2	64,8	6,3
	3a	56,6	66,3	9,7	26,3	45,8	18,7	65,6	6,4
	3b	66,3	71,8	5,5	26,2	50,5	24,2	66,0	5,7
	Durchschnitt	1,1	71,8	70,7	30,4	43,4	30,2	66,6	4,7
LO-S-1027 L250S/500E	2a	1,3	14,5	13,2	31,2	42,4	31,9	67,6	3,8
	2b	14,5	42,9	28,4	34,0	40,4	33,7	68,4	3,2
	2b,2c	42,9	46,0	3,2	22,9	46,4	22,1	67,3	5,6
	2c	46,0	64,1	18,1	27,0	44,7	22,0	67,5	4,1
	3a	64,1	67,0	2,9	28,2	50,6	20,7	65,7	7,3
	Durchschnitt	1,3	67,0	65,7	30,7	42,8	29,0	67,9	3,8
Erneuter Labortest einer alten Bohrung									
76-130S-2 L130S/1000E	2a	18,3	46,4	28,1	33,1	38,7	37,5	65,1	5,9
	2b	46,4	61,6	15,3	23,6	51,2	26,8	62,6	5,8
	Durchschnitt	18,3	61,6	43,3	29,7	43,1	33,7	64,2	5,8