

Zusammenfassung der signifikanten Resultate:

Querschnitt	Bohrloch	Von (m)	Bis (m)	Intervall (m)	Mo %	Cu %	Mo % Äquivalent (Mo+0,1*Cu)	Au g/t	Ag g/t	Au g/t Äquivalent (Au+0,02*Ag)
120 N	3C-08-23	12,0	32,0	20,0	0,116	0,69	0,185	0,76	7,4	0,91
		108,0	118,0	10,0	0,042	0,08	0,050	0,24	1,2	0,26
0 O	3C-08-24	0,0	542,0	542,0	0,058	0,15	0,073	0,39	3,5	0,46
	Inkl.	0,0	54,0	54,0	0,092	0,52	0,144	1,78	10,1	1,98
	und	158,0	186,0	28,0	0,146	0,38	0,184	0,68	6,3	0,81
	und	234,0	270,0	36,0	0,228	0,01	0,229	0,01	0,7	0,02
	und	328,0	366,0	38,0	0,206	0,16	0,222	0,81	3,6	0,88
	und	468,0	542,0	74,0	0,043	0,17	0,060	0,19	3,6	0,26
40 N	3C-08-25	8,0	76,0	68,0	0,252	0,32	0,284	1,10	7,2	1,24

Die Analysen wurden mit einem ICP Massenspektrometer bei Acme Laboratories in Vancouver, B.C. und einer multielementaren atomischen Absorptionsanalyse durchgeführt, nach einer aqua regia Digestion bei Inspectorate Services Peru S.A. in Lima. Die Zahlen sind gewichtete Durchschnitte von Teilmustern (geteilter Bohrkern) von Diamantbohrkernen abgetastet in 2 m-Intervallen. Die Mo-Äquivalent wurde auf der Basis von US\$ 25/lb Mo und US\$ 2,50/lb Cu berechnet, was eine Rate von 1% Cu = 0,1% Mo ergibt. Die Gold-Äquivalent wurde auf der Basis von US\$ 625/Unze Au und US\$ 12,50/Unze Ag berechnet, was eine Rate von 1 g/t Ag = 0,02 g/t Au ergibt (die metallurgischen Einnahmen und die Nettoerträge der Schmelzen werden als 100% angenommen).

Hinweis: 1 Gramm pro Tonne (g/t) = 0,029 Unzen pro amerikanischer Tonne
 1 Unze pro amerikanischer Tonne (oz/ton) = 34,28 Gramm pro Tonne
 1% = 10000 Teile pro Million (ppm) = 10000 Gramm pro Tonne
 Berichtete Werte sind ungeschnitten.