

Gold- und Silberergebnisse der *Infill*-Bohrungen beim zentralen und nördlichen Zaun:

BOHRLOCH	VON (m)	BIS (m)	ABSCHNITT (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	AuÄq (g/t)
RR11-34	87.50	114.90	27.40	0.51	23.46	1.09
einschl.	92.60	108.80	16.20	0.65	29.25	1.39
einschl.	92.60	93.60	1.00	2.49	198.00	7.44
und	106.80	108.80	2.00	2.51	66.60	4.18
	123.00	125.10	2.10	0.41	22.50	0.98
RR11-35	111.85	156.10	44.25	0.46	5.87	0.61
einschl.	111.85	121.00	9.15	1.21	10.80	1.48
einschl.	111.85	112.90	1.05	4.11	36.00	5.01
RR11-36	135.20	212.45	77.25	0.81	4.83	0.93
einschl.	140.30	160.65	20.35	2.27	7.76	2.46
einschl.	141.30	145.40	4.10	3.30	17.19	3.73
einschl.	143.40	145.40	2.00	5.75	11.55	6.04
einschl.	159.10	160.65	1.55	18.90	12.70	19.22
	425.80	434.95	9.15	0.51	6.09	0.66
einschl.	425.80	427.30	1.50	1.46	4.00	1.56
RR11-37	136.25	139.30	3.05	0.33	30.61	1.10
	181.95	194.15	12.20	0.53	4.98	0.65
einschl.	189.55	191.10	1.55	1.31	7.40	1.49
RR11-38	287.40	288.80	1.40	0.86	1.00	0.88
	356.00	359.00	3.00	0.28	6.55	0.44
	390.50	402.50	12.00	0.21	3.89	0.30
RR11-39	118.05	162.15	44.10	0.30	5.62	0.44
einschl.	118.05	124.05	6.00	0.99	10.25	1.24
einschl.	118.05	121.05	3.00	1.47	48.90	2.69
RR11-40	219.50	222.50	3.00	0.12	21.30	0.66
	243.50	246.50	3.00	0.82	25.15	1.45
	368.00	381.50	13.50	0.87	5.68	1.02
einschl.	377.00	378.50	1.50	2.56	4.40	2.67
RR11-41	14.50	17.50	3.00	0.56	1.00	0.59
	210.00	222.00	12.00	1.56	34.69	2.43
einschl.	212.70	218.80	6.10	2.43	61.66	3.97
einschl.	216.10	218.80	2.70	4.09	107.29	6.77
RR11-42	82.90	119.50	36.60	0.22	11.07	0.50
einschl.	93.60	108.85	15.25	0.32	14.30	0.68
einschl.	105.80	107.30	1.50	1.27	61.80	2.82

* g/t = Gramm pro metrische Tonne

* AuÄq (g/t) wurde unter Anwendung des aktuellen Goldpreis-Silberpreis-Verhältnisses von 40:1 sowie von metallurgischen Gewinnungsraten und Netto-Schmelzerträgen von 100 % berechnet