

Tabelle 1**Goldextraktion mittels Zyanidlaugung von Groberz - Übergangs-Sulfid-Zonen, Mine El Castillo**

Probe	von	bis	Länge	Gewicht	Gehalt	Extraktion*
	(m)	(m)	(m)	(kg)	(gpt Gold)	(% Gold)
Sulfid 1	206,0	213,5	7,5	13,0	0,76	40,7
Sulfid 2	154,0	159,9	5,9	7,5	1,11	32,2
Sulfid 3	159,5	165,5	6,0	10,9	1,15	10,9
Übergang	90,1	95,0	4,8	6,9	0,53	75,6

Anmerkung: * Die Extraktion erfolgt nach 21 Tagen der Verarbeitung von Groberz im Bottle-Roll-Verfahren, das Material hat eine Mahlkorngröße von 1/2 Inches.