

TABELLE 1: UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE DER BOHRUNGEN

Bohrung	Richtungswinkel (Grad)	Neigung (Grad)	Gesamttiefe (m)	von (m)	bis (m)	Ab-schnitt (m)	Cu %	Au (g/t)	Ag (g/t)	Zn (%)
SE-DDH-7	10	-75	228,0	35,6	43,0	7,4	1,18	0,12	7,8	0,23
einschließlich				51,5	72,5	21,0	0,57	0,04	1,5	0,09
SE-DDH-9	270	-45	259,9	76,3	119,3	43,0	0,31	0,03	0,9	0,04
SE-DDH-18	0	-90	288,50	12,0	17,0	5,0	2,13	0,14	6,5	0,05
SE-DDH-20	135	-75	230,00	51,0	71,0	20,0	1,47	0,15	8,0	0,19
einschließlich				51,0	63,0	12,0	1,98	0,18	9,7	0,27
SE-DDH-22	135	-60	278,00	Ergebnisse ausständig			-	-	-	-
SE-DDH-23	270	-60	233,00	Ergebnisse ausständig			-	-	-	-
SE-DDH-24	270	-75	205,85	12,5	21,5	9,0	2,69	0,21	12,1	0,13
SE-DDH-25	150	-45	164,50	71,0	77,0	6,0	4,84	0,21	13,8	0,20

ANMERKUNG: SE-DDH-8, SE-DDH-10 bis SE-DDH-17, SE-DDH-19 und SE-DDH-21 ergaben keine signifikanten Gehalte. Die Abschnitte stellen die Kernlängen im Bohrloch dar; die wahren Mächtigkeiten sind zu diesem Zeitpunkt unbekannt.