

In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten seltenen Elemente aufgelistet.

NORDZONE	Li₂O	Ta₂O₅		Be	Ga	Rb
	%	%	gpt	gpt	gpt	gpt
Gehalt	1,076	0,037	370	100	39	1600
Durchschn. Mächtigkeit (m)	5,0	4,3		8,0	7,3	4,0
Höchstwerte	2,41/1m	2760/1,1m		0,055/1m	57/1m	2878/1m
HAUPTZONE	Li₂O	Ta₂O₅		Be	Ga	Rb
	%	%	gpt	gpt	gpt	gpt
Gehalt	1,419	0,023	230	67	39	2878
Durchschn. Mächtigkeit (m)	8,0	6,6		6,0	13,6	9,0
Höchstwerte	2,71/2m	1110/0,95m		0,028/2m	57/1m	5010/3m