

**Zusammenfassung der Qualitätsmerkmale von Kohle im Projekt Border (im Anlieferungszustand)**

<b>untergeordnetes Becken</b>	<b>Lagerstätte</b>	<b>Asche (% Gewicht)</b>	<b>Gesamt- Feuchtigkeit (% Gewicht)</b>	<b>Schwefel (% Gewicht)</b>	<b>Brennwert/Heizwert (KJ/Kg)</b>	<b>Brennwert/Heizwert (BTU/lb)</b>
Niska	Niska 108	17,2	21,7	2,3	17.594	7.565
Niska	Niska 107	15,6	26,2	2,5	17.051	7.332
Pasquia	Pasquia 96	17,9	24,3	1,9	16.319	7.017
Pasquia	Pasquia 98	20,5	22,2	2,9	16.773	7.212
Pasquia	Pasquia 5	22,1	29,7	2,1	13.335	5.734
Pasquia	Pasquia 5 SE	22,1	29,7	2,1	13.335	5.734
Pasquia	Pasquia 2	16,7	29,4	1,5	15.333	6.593
Chemong	Chemong 3	11,7	33,4	1,6	15.470	6.652
Chemong	Chemong 6	16,0	30,9	1,9	15.333	6.593
Chemong	Chemong 20	17,4	32,8	2,1	14.387	6.186
Chemong	Chemong 7	20,9	17,7	3,2	17.513	7.531
Chemong	Chemong 100	22,1	24,0	2,6	14.513	6.240
Split Leaf	Split Leaf 39	18,9	28,2	1,6	14.705	6.323
Split Leaf	Split Leaf 114	20,0	31,9	2,4	13.808	5.763