

Bohrung	Abschnitt (Fuß)	Länge (Fuß)	Unzen Gold pro Tonne	Länge (Meter)	Gramm Gold pro Tonne
11ED01	57-62	5	0,017	1,5	0,598
	117-122	5	0,013	1,5	0,449
	167-170	3	0,027	0,9	0,922
	444-451,5	7,5	0,021	2,3	0,723
	759-767	8	0,024	2,4	0,811
	967-972	5	0,013	1,5	0,449
	982-987	5	0,013	1,5	0,434
11ED02	60-72,5	12,5	0,010	3,8	0,357
	187-192	5	0,010	1,5	0,343
	285-295	10	0,012	3,0	0,412
	483,5-492	8,5	0,024	2,6	0,831
	542-547	5	0,015	1,5	0,522
11ED03	26-36	10	0,012	3,0	0,397
	66-73	7	0,013	2,1	0,452
	175-200	25	0,015	7,6	0,520
	215-235	20	0,018	6,1	0,603

(Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung kann zurzeit nicht bestimmt werden.)