Analyt	**Einheit**	**Gemisch 1**	**Gemisch 2**	**Gemisch 3**
			2	**3**
U_3O_8	wt%	**6.11**	**2.68**	**0.62**
Ag	g/t	34	3.1	12
As	wt%	0.052	0.15	0.0065
Co	wt%	0.022	0.021	0.0036
Cu	wt%	0.077	0.12	0.042
Mo	wt%	0.24	0.071	0.17
Ni	wt%	0.025	0.066	0.0078
Pb	wt%	1.98	0.085	0.045
Se	wt%	0.0029	0.0016	<0.0001
Zn	wt%	0.046	0.018	<0.004
Proben-länge		24.1 m	22 m	31.5 m
U_3O_8-Gewinnung		**98.9%**	**98.1%**	**97.5%**