

Limonit	von (m)	Mächtigkeit (m)	Ni %	Co %	Fe %
AGL-424	1,05	5,70	1,12	0,12	48
AGL-476	1,00	5,00	1,17	0,11	49
AGL-419	0,00	4,50	1,08	0,12	50
AGL-423	1,80	4,45	1,04	0,14	50
AGL-466	1,70	4,85	0,93	0,17	53
AGL-473	2,15	3,75	1,20	0,11	49
AGL-472	4,40	4,00	1,12	0,08	50
AGL-422	3,00	3,10	1,24	0,10	50